

Στεγανωτική μεμβράνη αντιριζικής προστασίας - Bauder PLANT E (5mm)

Ελαστομερής ασφαλική μεμβράνη αντιριζικής προστασίας, με αντίσταση διείσδυσης των ριζών για μακροπρόθεσμη στεγανοποίηση και αντιριζική προστασία του δώματος.

Τοποθετείται πάνω από τη μεμβράνη στεγανοποίησης κατά πλάτος και με πλάτος επικάλυψης πλευράς με πλευρά τουλάχιστον 10cm. Η συγκόλληση της αντιριζικής μεμβράνης γίνεται με τη χρήση κατάλληλου φλόγιστρου. Οι μεμβράνες συγκολλούνται η μία παράλληλα με την άλλη με τρόπο που να εξασφαλίζει την ανεμπόδιστη ροή του νερού. Επιπρόσθετα απαιτείται η κάλυψη της επιφάνειας με τη μεμβράνη πέραν του δώματος/στέγης και των στηθαίων. Στα στηθαία και στις παρειές των δωματίων η μεμβράνη εφαρμόζεται σε ύψος μεγαλύτερο κατά 10cm από την ανώτερη στάθμη του υποστρώματος ανάπτυξης των φυτών. Στη θέση που κατασκευάζονται σωλήνες ή άλλα στοιχεία που διαπερνούν την μεμβράνη, καθώς και στις ακμές, γωνίες, συναρμογές και απολήξεις, γίνεται ειδική κατασκευή εξασφάλισης της στεγάνωσης (π.χ. επάλειψη με ασφαλική μαστίχη κ.λπ.).



Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Πιστοποιήσεις

Μήκος DIN EN 1848-1	5m
Πλάτος DIN EN 1848-1	1m
Πάχος DIN EN 1849-1	5,2mm
Ψυχρή κάμψη DIN EN 1109	≤-36°C
Αντοχή σε θερμότητα DIN EN 1110	≥+120°C
Μέγιστη δύναμη εφελκυσμού DIN EN 12311-1	≥1000N/50mm
Επιμήκυνση εφελκυσμού DIN EN 12311-1	≥45%
Πιστοποιήσεις - Standards	DIN EN 13707, DIN EN 13969, CE Marking, FLL Root Proof Test Σύμφωνα με τις οδηγίες FLL 2008

Αντιστοιχία με τα άρθρα δημοσίων έργων

Αριθ. Τιμολ. Ε16.4.3.1	- Περιγραφή αντικειμένου: Ελαστομερής ασφατική μεμβράνη αντιριζικού τύπου, πάχους 5,0mm Άρθρο αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912
------------------------	--

Φωτογραφία
εφαρμογής
της στεγανωτικής μεμβράνης
αντιριζικής προστασίας

