

Στεγανωτική μεμβράνη - Bauder Thermofol U

Μεμβράνη PVC για στεγάνωση επιπέδων ή ελαφρά κεκλιμένων δωμάτων, με ελεύθερη τοποθέτηση και προσθήκη βάρους (έρμα) ή με μηχανική στήριξη της μεμβράνης.

Κατασκευάζεται από PVC-P και οπλισμό συνθετικών ινών, με εξαιρετική αντοχή στη γήρανση, σε μικροοργανισμούς, στις ρίζες των φυτών και με υψηλές μηχανικές αντοχές. Ο οπλισμός εξασφαλίζει διαστασιακή σταθερότητα, υψηλή αντοχή και μια επιμήκυνση κατάλληλη σε συστολές/διαστολές.



Η τοποθέτηση της μεμβράνης Thermofol U γίνεται με ελεύθερη τοποθέτηση και προσθήκη έρματος ή με μηχανική στήριξη.

Οι ενώσεις των μεμβρανών συγκολλούνται με μηχανή ζεστού αέρα (θερμοκόλληση).

Είναι ανθεκτικές σε χαμηλές θερμοκρασίες έως -30°C.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Πιστοποιήσεις

	U 15	U 18	U 20
Διαστάσεις	20,0x1,5m	20,0x1,5m	20,0x1,5m
Πάχος DIN EN 1849-2	1,5mm	1,8mm	2,0mm
Βάρος	≈1,8kg/m ²	≈2,1kg/m ²	≈2,4kg/m ²
Ψυχρή κάμψη DIN EN 495-5	≤-30°C	≤-30°C	≤-30°C
Μέγιστη δύναμη εφελκυσμού DIN EN 12311-2 ^A	≥1000N/5cm	≥1000N/5cm	≥1000N/5cm
Πιστοποιήσεις - Standards	CPD 22004, EN 13 956, CPD 51067, EN 13967 FLL Root Proof Test, CE Marking Σύμφωνα με τις οδηγίες FLL 2008		

Αντιστοιχία με τα άρθρα δημοσίων έργων

	Περιγραφή αντικειμένου	Άρθρο αναθεώρησης
Αριθ. Τιμολ. Ε16.4.1.1	Αντιριζική στεγανοποιητική μεμβράνη από PVC, πάχους 1,5mm	ΟΙΚ 7912
Αριθ. Τιμολ. Ε16.4.1.2	Αντιριζική στεγανοποιητική μεμβράνη από PVC, πάχους 1,8mm	ΟΙΚ 7912